



Грунтовка (подслой) КПО

ТУ 5775-015-17297211-03

<i>Назначение:</i>	Грунтовка (подслой) под огнезащитное покрытие МПВО для защиты от распространения огня по кабельным проходкам и электрическим кабелям, в т.ч. полиэтиленовой оболочной или полиэтиленовой изоляцией, а также с броней из черной стали с антикоррозионным покрытием битумными материалами
<i>Состав:</i>	Многокомпонентный высоковязкий состав на основе водного раствора силиката натрия и неорганических наполнителей
<i>Цвет:</i>	От светло-серого до темно-серого
<i>Срок эксплуатации:</i>	Не менее 20 лет
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	12 мес. со дня изготовления
<i><u>Основные показатели</u></i>	
<i>Условная вязкость:</i>	25-42 с
<i>Плотность:</i>	1,5-1,6 г/см ³
<i>Массовая доля нелетучих веществ:</i>	70±5%
<i>Толщина покрытия:</i>	1,8-2,0 мм
<i>Расход:</i>	1,9-2,0 кг/м ²
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг
<i>Минимальная партия:</i>	250 кг
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Поверхность кабелей перед нанесением подслоя КПО должна быть очищена от пыли, грязи, остатков строительного мусора.2. Поверхность электрических кабелей, подлежащие огнезащите, не должна иметь повреждений защитных оболочек.3. Перед нанесением грунтовку КПО необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции.4. Подслой КПО наносится на поверхность кабелей малярной кистью или валиком. Допускается нанесение грунтовки механизированным способом.5. При нанесении грунтовки КПО температура окружающего воздуха должна быть не ниже 0°С.6. Нанесение грунтовки КПО осуществляется послойно, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Продолжительность сушки первого слоя – не менее 12 час. при температуре 20±2°С, второго слоя – 24 час.7. Подслой КПО необходимо хранить в емкостях с герметично закрытой крышкой.
<i><u>Изготовитель:</u></i>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, к.2
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 940-82-14 (495) 649-04-73