



Огнезащитная краска ОЗК-45 для дерева

ТУ 2316-019-17297211-06

<i>Назначение:</i>	Огнезащита деревянных строительных конструкций и изделий из древесины
<i>Состав:</i>	Вододисперсионная композиция на основе дисперсии поливинилацетата, пигментов и целевых добавок
<i>Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C:</i>	15
<i>Цвет:</i>	Белый
<i>Особенности:</i>	Может наноситься на ранее окрашенные поверхности
<i>Условия эксплуатации:</i>	Внутри помещений, на открытом воздухе под навесом
<i>Срок эксплуатации:</i>	В помещениях – не менее 15 лет. Не менее 5 лет – на открытом воздухе под навесом при температурах от +60°C до -45°C.
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	6 мес. при температуре выше 0°C
<u>Основные показатели</u>	
<i>Показатель огнестойкости:</i>	1 группа
<i>Сертификат ВНИИПО МЧС России:</i>	С-RU.ПБ01.В.00958
<i>Толщина покрытия:</i>	Не нормируется
<i>Расход:</i>	0,3 кг/м ²
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг; полиэтиленовые ведра по 25 кг.
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Краску следует наносить на готовые деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых составляет не более 15%.2. Перед нанесением необходимо тщательно перемешать краску до однородной консистенции.3. Допустимо разбавление краски водой (не более 10%) до рабочей вязкости.4. Нанесение краски производится в 2 слоя кистью, валиком или методом воздушного и безвоздушного распыления. Сушка каждого слоя не менее 5 часов.
<i>Изготовитель:</i>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 940-82-14 (495) 649-04-73