



## Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО для дерева

ТУ 5775-007-17297211-2002

|  |  |
|--|--|
| <i>Назначение:</i>                                       | Огнезащита и защита от влаги и плесени деревянных конструкций  |
| <i>Состав:</i>   | Многокомпонентная однородная вязкая суспензия полимеров и наполнителей в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок   |
| <i>Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C:</i> | 7-15   |
| <i>Цвет:</i>   | От светло-серого до темно-серого (по согласованию с заказчиком цвет может быть изменен)  |
| <i>Условия эксплуатации:</i>                             | Внутри помещений, на открытом воздухе.   |
| <i>Срок эксплуатации:</i>                                | В атмосферных условиях при температурах от +50°C до -60°C не менее 10 лет<br>В помещениях не менее 20 лет  |
| <i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>       | 6 мес.   |
| <b><u>Основные показатели</u></b>                        |  |
| <i>Показатель огнестойкости:</i>                         | 1 группа   |
| <i>Сертификат ВНИИПО МЧС России:</i>                     | С-RU.ЧС13.В.00096  |
| <i>Толщина покрытия:</i>                                 | Не нормируется   |
| <i>Расход:</i>   | 0,65 кг/м <sup>2</sup>   |
| <i>Преимущества:</i>                                     | Высокая влаго- и водостойкость;<br>высокая эластичность и ударная вязкость;<br>морозостойкость   |
| <i>Фасовка:</i>  | Полиэтиленовые бидоны по 50 кг   |
| <i>Способ применения:</i>                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поверхность конструкций из древесины должна быть очищена от пыли, грязи, остатков строительного раствора, жировых пятен. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится на дерево, влажность которого не более 20%.</li><li>2. Перед нанесением состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. В зависимости от способа нанесения состав огнезащитного покрытия разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.</li><li>3. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится малярной кистью или валиком.</li><li>4. Нанесение состава огнезащитного покрытия МПВО на поверхность осуществляется послойно, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Сушить каждый слой - не менее 12 часов при температуре 18-22°C.</li><li>5. Огнезащита деревянных конструкций может производиться как до, так и после установки их в проектное положение.</li><li>6. Состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо хранить в емкостях с герметично закрытой крышкой во избежание улетучивания растворителя.</li></ol> <p><i>Полная информация в «Инструкции ТИ 005-2005 по нанесению огнезащитного вспучивающегося покрытия МПВО на поверхность древесины и кабелей» (см. на сайте).</i></p> |
| <b><u>Изготовитель:</u></b>                              | <b>ООО «НПЛ-38080»</b> ИНН 7715011204  |
| <i>Юридический адрес:</i>                                | 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, ком.2   |
| <i>Адрес склада:</i>                                     | Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5, стр.8   |
| <i>Сайт:</i>   | <b><a href="http://www.npl38080.ru">www.npl38080.ru</a></b>  |
| <i>Телефоны для заказа:</i>                              | <b>(495) 940-82-14</b><br><b>(495) 649-04-73</b>   |