



Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО для кабелей

ТУ 5775-007-17297211-2002

<i>Назначение:</i>	Защита электрических кабелей всех видов от распространения огня при пожаре
<i>Состав:</i>	Многокомпонентная однородная вязкая суспензия полимеров и наполнителей в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок
<i>Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C:</i>	7-15
<i>Цвет:</i>	От светло-серого до темно-серого
<i>Условия эксплуатации:</i>	Внутри помещений, на открытом воздухе. Сохраняет свои свойства даже после полного затопления коллектора.
<i>Срок эксплуатации:</i>	В атмосферных условиях при температурах от +50°C до -60°C не менее 10 лет. В помещениях не менее 20 лет.
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	6 мес.
<u>Основные показатели</u>	
<i>Показатель огнестойкости:</i>	Категория «А»
<i>Сертификат ВНИИПО МЧС России:</i>	С-RU.ЧС13.В.00417
<i>Толщина покрытия:</i>	0,8 мм
<i>Расход:</i>	1,6 кг/м ²
<i>Преимущества:</i>	Высокая влаго- и водостойкость; высокая эластичность и ударная вязкость; морозостойкость
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг; полиэтиленовые ведра по 25 кг.
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Поверхность кабелей перед нанесением состава огнезащитного покрытия МПВО должна быть очищена от пыли, грязи, остатков строительного раствора, жировых пятен.2. Поверхность электрических кабелей, подлежащие огнезащите, не должна иметь повреждений защитных оболочек.3. Перед нанесением состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. В зависимости от способа нанесения состав огнезащитного покрытия разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.4. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится малярной кистью или валиком.5. Нанесение состава огнезащитного покрытия МПВО на поверхность осуществляется послойно, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Сушить каждый слой - не менее 12 часов при температуре 18-22°C.6. Состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо хранить в емкостях с герметично закрытой крышкой во избежание улетучивания растворителя.
<i>Изготовитель:</i>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 940-82-14 (495) 649-04-73