



Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО для дерева

ТУ 5775-007-17297211-2002

<i>Назначение:</i>	Огнезащита и защита от влаги и плесени деревянных конструкций
<i>Состав:</i>	Многокомпонентная однородная вязкая суспензия полимеров и наполнителей в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок.
<i>Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C:</i>	7-15
<i>Цвет:</i>	От светло-серого до темно-серого (по согласованию с заказчиком цвет может быть изменен).
<i>Условия эксплуатации:</i>	Внутри помещений и на открытом воздухе.
<i>Срок эксплуатации:</i>	В помещениях не менее 20 лет. В атмосферных условиях при температурах от +50°C до -60°C не менее 10 лет.
<i>Преимущества:</i>	Высокая влаго- и водостойкость, высокая эластичность и ударная вязкость, морозостойкость.
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	6 мес.
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг.
<u>Основные показатели</u>	
<i>Показатель огнестойкости:</i>	1 группа по ГОСТ Р 53292-2009
<i>Сертификат ВНИИПО МЧС России:</i>	ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00044/20
<i>Толщина покрытия:</i>	Не нормируется
<i>Расход:</i>	0,6 кг/м ²
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Поверхность конструкций из древесины должна быть очищена от пыли, грязи, остатков строительного раствора, жировых пятен. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится на дерево, влажность которого не более 20%.2. Перед нанесением состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. В зависимости от способа нанесения состав огнезащитного покрытия разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.3. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится малярной кистью или валиком.4. Нанесение состава огнезащитного покрытия МПВО на поверхность осуществляется послойно, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Сушить каждый слой - не менее 12 часов при температуре 18-22°C.5. Огнезащита деревянных конструкций может производиться как до, так и после установки их в проектное положение.6. Состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо хранить в емкостях с герметично закрытой крышкой во избежание улетучивания растворителя. <p><i>Полная информация в «Инструкции ТИ 005-2005 по нанесению огнезащитного вспучивающегося покрытия МПВО на поверхность древесины и кабелей» (см. на сайте).</i></p>
<u><i>Изготовитель:</i></u>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, ком.2
<i>Адрес склада:</i>	Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.20Б
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 940-82-14 (495) 649-04-73 (964) 649-04-73